

カード用PETGフィルムシート一般物性

用途		比重	降伏強度 (MPa)	破断伸び (%)	曲げ強度 (MPa)	曲げ弾性率 (MPa)	アイゾット 衝撃強さ (KJ/m ²)	柔軟温度 ()
PETG	コアシート	1.35	50	300	74	2,200	7	69
	オーバーレイ	1.27	48	300	79	2,000	5	67
耐熱PETG	コアシート	1.28	52	125	80	1,800	23	103
	オーバーレイ	1.25	58	115	96	2,100	10	104

* 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。