

キャブロイド一般物性

グレード		比重	引張強さ (MPa)	荷重たわみ温度 (°C)	アイゾット衝撃強さ(KJ/m ²)	ロックウェル硬さ
CAP	Wタイプ	1.22	26	65	20	50
	Mタイプ	1.22	39	75	12	90
CAB		1.20	36	79	16	104

* 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。