

タイクリアー一般物性

グレード	比重	引張強さ (MPa)	伸び(%)	曲げ強さ (MPa)	荷重たわみ温度 ()	アイゾット衝撃 強さ(KJ/m ²)	ロックウェル硬さ
タイクリアー	1.20	74	13	130	85	1.5	97

* 上記数値は代表値であり、保証値ではありません。